

DecoTrend Superfinish

DecoTrend Superfinish er en vandfortyndbar og lugtsvag oliemaling til indendørs brug på træværk, som paneler, skabslåger, døre og karmere og møbler. Giver et slidstærkt og smukt udseende, og har suveræn sammenflydning.

Tekniske data



Type:	Vandfortyndbar polyurethanmodificeret oliebaseret maling
Farve:	Hvid, A, B og C base
Glans:	Leveres i glans 05, 15, 40 og 80
Litervekt:	1,3
Tørrstof (volum %):	Ca. 35-37
Verktøj:	Pensel eller rulle
Fortynder / rengøringsmiddel:	Vand
Forbrug:	8-10 m ² /liter, afhængig af underlaget
Tørretid (23 °C, 50 % R.H.):	
Støvtør:	1-2 timer
Overmalingsinterval, minimum:	6 timer
Fuldt afhærdet:	4 uger. Kan variere ved ændrede temperaturer, luftfugtighed, ventilation og filmtykkelse.
Minimum påføringstemperatur:	+ 10°C. Det bedste resultat opnås ved påføring i rumtemperatur.

Forbehandling

Afdæk gulv og møbler, som ikke skal males, for at undgå malerstænk. Kontrollér om der er ujævnheder, som skal spartles. Tilsmudsede og tidligere malede vægge vaskes med grundrens og vaskes efter med rent vand. Når træet er rent skal du afslibe det. Slib med let hånd og fint sandpapir, så overfladen bliver mat og jævn. Den matte overflade sikrer at malingen hæfter ordentligt. Efter slibning skal du fjerne slibestøvet omhyggeligt. Det kan du gøre med en blød børste eller en hårdt opvredet klud. Det er vigtigt, at overfladen er helt ren og fast inden malingen påføres. På bart træværk grundes med DecoTrend IsoFinish 2-i-1 spærrende grunder. Glatte og hårde overflader grundes med DecoTrend Superhæft før videre behandling.

Bruksmåte

DecoTrend Superfinish er klar til brug og skal normalt ikke fortyndes. Påfør 1 eller flere lag efter behov. Brug enten en kortluvet malerrulle eller en god pensel til påføring.

Farver

Brug af samme batchnummer på samme strøg og samme flade for at undgå glans- og farveforskelle. Alternativt kan forskellige batchnumre blandes før brug. Spande, hvor farven blandes i forskellige blandemaskiner og/eller på forskellige tidspunkter, kan resultere i nuanceforskelle. Vær opmærksom på dette, hvis der er behov for mere maling til samme projekt senere.

Opbevaring

Sæt låget på igen, så det slutter helt tæt, ved opbevaring af maling for at forhindre spild og indtørring. Malingen skal fragtes og opbevares stående, tørt og frostfrit.

Affaldshåndtering

Flydende maling må ikke tømmes ud i kloakfløb eller i naturen, men skal indleveres til miljøstation. Rene og tomme plastspande uden hank kan afleveres sammen med andet plastaffald. Hvis emballagen ikke er tom og ren, skal den afleveres til miljøstation.



Miljømærkning

DecoTrend Superfinish er godkendt af Miljømærkning Danmark og tilfredsstillende kravene for miljømærket Svanen.



Yderligere information

Rør godt rundt. Forskellige batchnumre blandes før brug til sidste strøg for at undgå glans- og farveforskelle. Malede overflader skal hærde i minimum 4 uger før rengøring med mildt rengøringsmiddel. Lyse mærker på mørke flader fjernes med mikrofiberklud og rent vand. Emballagestørrelser: 0,68 og 2,7 liter.

Sikkerhed

Se egen sikkerhedsdatablad. Læs informationen på emballagen.

Informationerne i dette datablad er baseret på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Vore produkter anses som halvfabrikata, og da de forhold, hvorunder produkterne anvendes, ofte ligger uden for vores kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produkterne leveres i overensstemmelse med vores generelle salgs-, leverings- og servicebetingelser, medmindre andet er skriftligt aftalt. Vi forbeholder os retten til at foretage mindre produktændringer og ændre de angivne data uden forudgående meddelelse.

Udgivet af DecoFarver.dk